

Дата: 31/08/2022

### Условия применения

Пленка на основе полиуретана/поливинилхлорида с эффектом снижения воздействия агрессивных сред для кузова автомобиля.

Продукт предназначен исключительно для целевого использования в качестве защитного покрытия окрашенных в заводских условиях элементов кузова автомобиля, подлежит нанесению в строгом соответствии с технологией, описанной в инструкции по установке, является временным покрытием с ограниченным сроком службы и подлежит замене при наступлении порогового износа, вызванного естественным старением или чрезмерным воздействием поражающих факторов.

### Условия гарантии

Производитель несет гарантию, покрывающую случаи растрескивания, отслоения и деламинации материала, вызванные исключительно дефектами производственных процессов и(или) компонентов продукта. Гарантийные обязательства не распространяются при несоблюдении условий применения, хранения, транспортировки, установки, эксплуатации и правил ухода за пленкой, с которыми потребитель должен ознакомиться перед покупкой, а также на механические повреждения, изменения технических показателей и оттенка пленки, вызванные естественной эксплуатацией. Гарантийные обязательства распространяются в сроки, установленные индивидуально для каждого продукта, и прекращают свое действие при отчуждении транспортного средства. Заявка на рассмотрение гарантийного обращения подлежит оформлению в порядке, установленном продавцом и действующим законодательством на территории продажи и установки материала.

### Условия хранения

Пленочные продукты UNIONDELTA® подлежат хранению при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +30 °С (±2 °С) и относительной влажности 40–60% (±5%) в оригинальной упаковке в горизонтальном положении в отдалении от источников тепла и влаги. В случае нарушения оригинальной заводской упаковки и использования части материала остаток подлежит хранению на оригинальном тубусе, в плотно упакованном виде, соответствующем заводской намотке, с надежной фиксацией края, предотвращающей самопроизвольное разматывание пленки. В случае невозможности обеспечения требуемой упаковки вскрытого рулона рекомендуется демонтировать верхний лайнер продукта, защищающий лаковый слой пленки, для избежания его отслоений, связанных с неплотной намоткой или нарушением ее диаметра. Пленочные продукты UNIONDELTA® рекомендуется устанавливать в срок, не превышающий 24 месяцев с даты изготовления. Пользователь принимает на себя весь риск и ответственность за потерю рабочих характеристик, если продукт хранится с нарушением правил, указанных в данном пункте.

### Условия транспортировки

Рулоны подлежат транспортировке в запечатанном виде в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке. Пленка, отделенная от рулона, подлежит транспортировке в свернутом по длинной стороне виде, с

сохранением оригинального диаметра намотки. Не допускается механическое воздействие, которое может привести к заломам полотна пленочного покрытия, а также контакт с водой и любыми загрязнителями, способными ухудшить внешний вид продукта или оставить посторонние включения на его слоях.

### Условия установки

В процессе монтажа пленочных покрытий DELTASKIN® следует соблюдать следующие правила:

- Инсталляция должна быть осуществлена в строгом соответствии с технологией, описанной в инструкции по установке соответствующей группы пленочных покрытий;
- Не рекомендуется наносить пленку на повторно окрашенные или неокрашенные поверхности, нарушение данного условия является основанием для отказа в гарантийном обслуживании;
- Установка пленки должна проходить в помещении при температуре окружающего воздуха от +23 °С до +30 °С (±2 °С) и относительной влажности 40–60% (±5%). Перед началом работ следует убедиться, что пленочное покрытие и поверхность нанесения достигли требуемого температурного диапазона;
- Установка пленки должна выполняться профессионалами в строгом соответствии с инструкцией по нанесению, с применением качественного специализированного инструмента;

### Условия эксплуатации и правила ухода

В процессе эксплуатации автомобиля с нанесенными пленочными покрытиями необходимо соблюдать следующие правила:

- Запрещается мыть автомобиль до полной активации клеевого слоя. Срок активации может варьироваться в зависимости от условий внешней среды, но должен составлять не менее 72 часов;
- Оклеенный автомобиль следует мыть бесконтактным способом, не рекомендуется использование портальных автоматических моек;
- При мойке автомобиля не допускается подносить сопло АВД ближе 50 сантиметров к оклеенной поверхности;
- Любые агрессивные загрязнения органического и неорганического характера подлежат незамедлительному удалению с поверхности пленки. Длительный контакт загрязнителей с пленочным покрытием может привести к локальным повреждениям материала;
- Не допускается использование высокощелочной агрессивной химии, красящих и абразивных чистящих средств при мойке автомобиля;
- Не допускается использование жестких щеток и скребков для мойки или очистки автомобиля от снега и наледи;
- Пленочное покрытие не подлежит полировке;
- При проявлении признаков отслоения материала следует обратиться в профессиональный установочный центр для корректировки.